



ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Δ. Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ, Τ.Κ. 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

06

EN 771-1:2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II, ΧΠ, 190 x 90 x 60 mm σπτόπλινθος

Διαστάσεις: μήκος (mm), πλάτος (mm), ύψος (mm)

Ανοχές διαστάσεων:

Κατηγορία ανοχών: Tm

Διακύμανση: Rm

Διαμόρφωση: Όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα

Πάχος κελύφους: 8,6 mm

Πάχος ιστών: 6,8 mm

Ποσοστό κενών: 46,5 %

Πυκνότητα:

Μικτή ξηρά πυκνότητα: 945 kg/m³ (Dm)

Καθαρή ξηρά πυκνότητα: 1770 kg/m³ (Dm)

Αντοχή σε θλίψη: μέση: 3,1 N/mm² (⊥ πλευρά έδρασης), (Κατ. II)

Αντοχή στον παγετό: Να μην εκτίθεται

Υδατοαπορρόφηση: Να μην εκτίθεται

Αντίδραση στη φωτιά: Ευρωκατηγορία A1

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: μ 5/10

Αντοχή πρόσφυσης: καθορισμένη τιμή: 0,15 N/mm²

Επικίνδυνες ουσίες: καμία

* Δήλωση Επίδοσης Αρ. 01 (Ισχύει από 28-08-2021)

