CE

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ
Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5-7- ΜΟΣΧΑΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τ.Κ.: 19300,ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-5574825 210-5574974
FAX : 210-5570746
Web : www.kokkinogenis.gr
Email: info@kokkinogenis.gr

25

Οπτόπλινθος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ, ΧΠ, 125 x 250 x 240 mm, κάθετων οπών για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία

EN 771-1:2011+A1:2015

Διαστάσεις: μήκος (mm)Χ πλάτος (mm)Χ ύψος (mm)
125 X 250 X 240

Ανοχές διαστάσεων:
Κατηγορία ανοχών: T1
Κατηγορία διακύμανσης: R1
Επιπεδότητα και παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης : NPD


Διαμόρφωση: Όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.
Ποσοστό κενών: 50.54%

Πυκνότητα:
Μικτή ξηρά πυκνότητα: 800 kg/m^3 (Dm)
Καθαρή ξηρά πυκνότητα: 1750 kg/m^3 (Dm)

Αντοχή σε θλίψη: μέση: 7 N/mm^2 (⊥ πλευρά έδρασης 12,5X25), (Κατ. II)

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ'σχεδιασμού 0.2086 W/(m.K)
Με συνδετικό κονίαμα πάχους 12 mm. Συντ. Θερμικής Αγωγιμότητας κονιάματος : ~ 0,80 W/(m.K)

Αντοχή στον παγετό: Να μην εκτίθεται
Υδατοαπορρόφηση: Να μην εκτίθεται
Αντίδραση στη φωτιά: Ευρωκατηγορία A1
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: μ 5/10
Αντοχή πρόσφυσης: καθορισμένη τιμή: 0,15 N/mm^2
Επικίνδυνες ουσίες: καμία
*** Δήλωση Επίδοσης Αρ. 10 (Ισχύει από) 8/5/2025**



(Μισό)ΚΟ.250 ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΠΩΝ