



ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Δ. Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ, Τ.Κ. 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

09

EN 771-1:2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II, ΧΠ, 190 x 190 x 90 mm σπτόπλινθος

**Διαστάσεις:** μήκος (mm), πλάτος (mm), ύψος (mm)

**Ανοχές διαστάσεων:**

Κατηγορία ανοχών: Tm

Διακύμανση: Rm

**Διαμόρφωση:** Όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα

Πάχος κελύφους: 10,0 mm

Πάχος ιστών: 7,8 mm

Ποσοστό κενών: 48,41%

**Πυκνότητα:**

Μικτή ξηρά πυκνότητα: 911,4 kg/m<sup>3</sup> (Dm)

Καθαρή ξηρά πυκνότητα: 1775,7 kg/m<sup>3</sup> (Dm)

**Αντοχή σε θλίψη:** μέση: 3,1 N/mm<sup>2</sup> (⊥ πλευρά έδρασης), (Κατ. II)

**Αντοχή στον παγετό:** Να μην εκτίθεται

**Υδατοαπορρόφηση:** Να μην εκτίθεται

**Αντίδραση στη φωτιά:** Ευρωκατηγορία A1

**Συντελεστής διάχυσης υδρατμών:** μ 5/10

**Αντοχή πρόσφυσης:** καθορισμένη τιμή: 0,15 N/mm<sup>2</sup>

**Επικίνδυνες ουσίες:** καμία

\* Δήλωση Επίδοσης Αρ. 05 (Ισχύει από 16-04-2014)

